

Produto	Suvinil Construções Esmalte Cobertura Profissional		
Descrição	Esmalte a base de água desenvolvida especialmente para a Construção Civil. Tem fácil aplicação e é recomendada até mesmo para portas que já vem pré-pintada.		
Indicação	Indicado para embelezar e proteger superfícies internas e externas de madeiras novas ou pintadas, como tábuas, vigas, móveis rústicos, MDF e fórmica (fosca ou com brilho), ferro novo, metalon, aço carbono (pintado ou com ferrugem), alumínio, PVC, polietileno, policarbonato, acrílico ou galvanizados.		
Cores	De acordo com catálogo de cor vigente.		
Principais Benefícios	Acabamento incrível.		
	Cobre com até 3 demãos.		
	Não amarela com o tempo¹.		


REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à	Tipo	Descrição	Função/Definição
	ABNT NBR 11702:2010	4.2.2.1	Esmalte Premium	Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Água, resina acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, coalescentes, espessantes, diuron, amônia (solução aquosa), mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1).		
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br		
Embalagens (Cores prontas)	3,6 L		
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	46,12 - 48,12 g/L		
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	71,26 - 73,26 g/L		
Sólidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	40 - 50%		
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	30 - 40%		
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,15 - 1,25g/cm ³		
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses		

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição:	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem
 Água potável 20% em todas as demãos. Para aplicação com pistola diluir 30%, pressão entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² .	 Acetinado	 Galão (3,6 L): até 75 m ²	 Exteriores e Interiores	 2 a 3 demãos Ao toque 30 minutos Entre demãos: 2 horas Final: 5 horas
Ferramentas	 Pincel	 Rolo de espuma, rolo de lã de carneiro	 Pistola	

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

1. Em comparação a esmaltes formulados com resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo (Suvinil cor & proteção).

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Suvinil – 08000117558**

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Luiz Sergio M. Morant - CRQ 04116482 – IV / Região

Revisão: Outubro_2018

Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.